

透水性舗装試験練り

株式会社 中村建材工業

透水性舗装試験練り




透水性舗装試験練り

【グラウンド仕様】

セメント系固化材 10kg/m³

固粒化剤 1.5L/m³

水 50倍



透水性舗装試験練り


【グラウンド仕様】

セメント系固化材 10kg/m³

固粒化剤 1.5L/m³

水 50倍

透水性舗装試験練り



透水性舗装試験練り

【防草仕様】

セメント系固化材 60kg/m³

固粒化剤 1.5L/m³

水 50倍



透水性舗装試験練り


【防草仕様】

セメント系固化材 60kg/m³

固粒化剤 1.5L/m³

水 50倍

透水性舗装試験練り



透水性舗装試験練り

【園路仕様】

セメント系固化材 80kg/m³

固粒化剤 1.5L/m³

水 50倍



透水性舗装試験練り

【園路仕様】

セメント系固化材 80kg/m³

固粒化剤 1.5L/m³

水 50倍

透水性舗装試験練り



透水性舗装試験練り

【園路仕様】

セメント系固化材 100kg/m³

固粒化剤 1.5L/m³

水 50倍



透水性舗装試験練り


【園路仕様】

セメント系固化材 100kg/m³


固粒化剤 1.5L/m³

水 50倍

透水性舗装試験練り



透水性舗装試験練り
【防草仕様】砕石材
セメント系固化材 80kg/m³
固粒化剤1.0ℓ/m³
水50倍



透水性舗装試験練り
【防草仕様】砕石材
セメント系固化材 80kg/m³
固粒化剤1.0ℓ/m³
水50倍